

**Федеральное бюджетное учреждение "Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Тульской и Орловской областях" (ФБУ "Тульский ЦСМ")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 91; csmlab@uncnet.ru

RA.RU.21ПУ58

действителен до: 00.00.00

Испытано в АИЛ: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 91
тел. (4872)744444 (2210)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13821 /9-5 от 11.11.2021 на 1 листах

Акт № от 28.10.2021

Заказчик: ООО "Серебрянский цементный завод"	
391720	Россия, Рязанская область Михайловский район, п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 1
Отбор произвел(а): Тюрин Е.Д.	Дата отбора образца: 26.10.2021
НД на метод отбора: Образец отобран заказчиком	
Место отбора: 391720, Рязанская область, Михайловский р-н, п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 1	
Наименование образца: Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020	
Производитель: ООО "Серебрянский цементный завод"	
Дата выработки:	Количество: 2,0 кг
Дата поступления образца: 28.10.2021	Время поступления образца: 11:39
Доп. сведения: согласно информации, предоставленной заявителем, дата производства: 19-21.10.2021 г.	
НД, на соответствие которому испытывается образец: ГОСТ 31108-2016	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Показатели испытаний	НД на метод	Нормы по НД	Факт. данные
1	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30180-94	не более 370	99,7±7,3

Климатические условия проведения испытаний:

Относительная влажность, % : 53 Температура, °С : 21

Ответственный за оформление протокола: Т.М.Голуб

Перепечатка и копирование только с разрешения ИЦ ФБУ "Тульский ЦСМ"

Результаты выданы на представленный образец.



13821