

**Федеральное бюджетное учреждение "Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Тульской и Орловской областях" (ФБУ "Тульский ЦСМ")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 300028, Россия, г.Тула, ул.Болдина, д.91; csmlab@uncnet.ru

RA.RU.21ПУ58

действителен до: 00.00.00

Испытано в АИЛ: 300028, Россия, г.Тула, ул. Болдина, д.91
тел. (4872)744444 (2210)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13820 /9-5 от 11.11.2021 на 1 листах

Акт № от 28.10.2021

Заказчик:	ООО "Серебрянский цементный завод"		
391720	Россия, Рязанская область	Михайловский район, п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 1	
Отбор произвел(а):	Тюрина Е.Д.	Дата отбора образца:	26.10.2021
НД на метод отбора:	Образец отобран заказчиком		
Место отбора:	391720, Рязанская область, Михайловский р-н, п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 1		
Наименование образца:	Портландцемент без добавок ЦЕМ 0 42,5Б ГОСТ 31108-2020		
Производитель:	ООО "Серебрянский цементный завод"		
Дата выработки:	21.10.2021	Количество:	2,0 кг
Дата поступления образца:	28.10.2021	Время поступления образца:	11:39
Доп. сведения:			
НД, на соответствие которому испытывается образец:	ГОСТ 31108-2016		

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Показатели испытаний	НД на метод	Нормы по НД	Факт. данные
1	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30180-94	не более 370	103,7±6,8

Климатические условия проведения испытаний:

Относительная влажность, % : 53 Температура , °C : 21

Ответственный за оформление протокола: Т.М.Голуб

Перепечатка и копирование только с разрешения ИЦ ФБУ "Тульский ЦСМ"

Результаты выданы на представленный образец.



13820